

DURACON® TF-30

聚甲醛 (POM) 共聚物 + PUR

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

DURACON® TF-30是一种聚甲醛 (POM) 共聚物 + PUR (Acetal (POM) Copolymer+PUR)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

特性包括:

- 良好的柔韧性
- 耐冲击

总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效
资料 ¹	• Processing - Molding (English) • Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡	• Polyplastics Co., Ltd. • DURACON®
供货地区	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性	• 抗撞击性, 高 • 良好的柔韧性
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	• >POM+I<

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.35 g/cm ³	1.35 g/cm ³	ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	8.0 g/10 min	8.0 g/10 min	ISO 1133
溶化体积速率 (MVR) (190°C/2.16 kg)	0.427 in ³ /10min	7.00 cm ³ /10min	ISO 1133
吸水率 (73°F (23°C), 24 hr)	0.80 %	0.80 %	ISO 62
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸模量	189000 psi	1300 MPa	ISO 527-2
拉伸应力	5370 psi	37.0 MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	75 %	75 %	ISO 527-2
弯曲模量	174000 psi	1200 MPa	ISO 178
弯曲应力	6240 psi	43.0 MPa	ISO 178
摩擦系数			JIS K7218
Dynamic ³	0.58	0.58	
与钢 - 动态 ⁴	0.80	0.80	
磨损因数			JIS K7218
71 psi (0.49 MPa), 59 ft/min (0.30 m/sec) ⁵	< 0.50 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	< 1.0 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
71 psi (0.49 MPa), 59 ft/min (0.30 m/sec) ⁶	99 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	200 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
8.7 psi (0.060 MPa), 30 ft/min (0.15 m/sec) ⁷	150 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	300 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
8.7 psi (0.060 MPa), 30 ft/min (0.15 m/sec) ⁸	740 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	1500 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度	9.5 ft·lb/in ²	20 kJ/m ²	ISO 179/1eA
硬度	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	45	45	ISO 2039-2
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
线形热膨胀系数			内部方法
流动 : 73 到 131°F (23 到 55°C)	7.8E-5 in/in/°F	1.4E-4 cm/cm/°C	
横向 : 73 到 131°F (23 到 55°C)	7.8E-5 in/in/°F	1.4E-4 cm/cm/°C	



电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
表面电阻率	5.0E+13 ohm	5.0E+13 ohm	IEC 60093
体积电阻率	3.0E+13 ohm·cm	3.0E+13 ohm·cm	IEC 60093
补充信息	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
Color Number	CF2002/CF2003	CF2002/CF2003	
注射	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
干燥温度	176 到 194 °F	80.0 到 90.0 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	3.0 到 4.0 hr	
加工 (熔体) 温度	374 到 410 °F	190 到 210 °C	
模具温度	140 到 176 °F	60.0 到 80.0 °C	
注塑压力	7110 到 14200 psi	49.0 到 98.0 MPa	
螺杆转速	100 到 150 rpm	100 到 150 rpm	

注射说明

Injection speed: 5-50 mm/s
Injection Holding pressure: Gate sealing time + alpha
Cooling: Plasticizing time or ejection capable time

备注

- 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- 一般属性：这些不能被视为规格。
- vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s
- 0.49 MPa, 30 cm/s
- vs C-Steel, Steel Side
- vs C-Steel, Material Side
- vs M90-44, M90-44 Side
- vs M90-44, Material Side



购买地点

供应商

Polyplastics Co., Ltd.
Tokyo, Japan
电话: +81-3-3593-2441
Web: <http://www.polyplastics.com/>

分销商

PolySource
电话: 866-558-5300
Web: <http://www.polysource.net/>
供货地区: North America

